

# **SCHEDA TECNICA**

## **PU PRIMER**

### **FONDO AGGRAPPANTE**

---

In molte situazioni, le resine poliuretaniche monocomponenti, a causa della loro reticolazione chimica (rispetto alle caratteristiche fisiche dei prodotti a base acquosa), non hanno un'adesione eccezionale ai substrati. La causa principale della difficile adesione è la coesione molto alta dei polimeri all'interno della vernice che hanno pesi molecolari molto alti con la mancanza totale di assorbimento e di penetrazione su alcuni materiali.

### **APPLICAZIONI:**

---

- Piastrelle
- Mattoni
- Marmo
- Ceramica
- Calcestruzzo lucidato vecchio / nuovo
- Vetro
- Acciaio inossidabile
- Pavimentazioni vecchie

In queste situazioni è consigliabile **carteggiare leggermente** la superficie, favorendo l'adesione dei materiali.

**PU PRIMER** permette alle membrane impermeabilizzanti, di aderire alle diverse pavimentazioni e agli adesivi e di ottenere dei "collegamenti" di adesione fra i diversi strati.

**PU PRIMER** non forma una pellicola e non ha proprietà meccaniche, quindi non può essere utilizzato da solo ma fornisce un'aderenza estrema per prodotti monocomponenti poliuretanici.

**NOTA:** non è consigliabile applicare poliuretani su substrati che sono umidi, bagnati, macchiati d'olio, grassi o sporchi

### **APPLICAZIONE / DOSAGGIO**

- È importante applicare il prodotto uniformemente e generosamente sul substrato pulito e asciutto e lasciarlo evaporare fino a quando il supporto è asciutto
- Nelle zone dove potrebbe essere difficile l'adesione di una vernice è consigliabile fare un test in un angolo con e **senza PU PRIMER** per capire se è necessaria l'applicazione del Primer.
- La quantità consigliata è di circa 200 g/mq.
- Questo prodotto può essere applicato con il rullo a pennello o a spruzzo.
- Non è consigliabile aspettare più di 4 ore fra l'applicazione di **PU PRIMER** e lo strato successivo.

### **CONFEZIONI :**

---

- Latte da 4, 9 e 20 Kg
- Durata prodotto: 1 anno dalla data di produzione

### **SALUTE E SICUREZZA:**

---

È importante osservare le solite precauzioni per i prodotti infiammabili. Vedere la scheda sicurezza per ulteriori informazioni.

### **Informazioni tecniche ed importatore**

Sanbonani srl  
Via Tazio Nuvolari, 59  
55061 - Carraia  
T. 0583 981463 - F. 0583 982053  
[Info@protectakote.it](mailto:Info@protectakote.it) - [www.protectakote.it](http://www.protectakote.it)